

Технические характеристики геосетки СПП

Наименование показателя	Ед. изм.	СПП 30 / 30 – 2,5
Масса на единицу площади не менее	г/м ²	150
<i>Разрывная нагрузка*, кН/м, не менее</i>		
по основе	кН/м	30
по утку	кН/м	30
<i>Удлинение при разрыве, %, не более</i>		
по основе	%	13
по утку	%	13
Размеры стороны квадрата ячейки, ±4%	мм	2,5
Устойчивость в средах рН=3 рН=10: остаточная разрывная нагрузка при растяжении, не менее	%	80
Морозоустойчивость после 50 циклов замораживания/оттаивания: остаточная разрывная нагрузка при растяжении, не менее	%	80
<i>*Примечание - Величина максимальной нагрузки при растяжении равна величине разрывной нагрузки (обеспечивается физико-механическими свойствами материала геосеток)</i>		

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).