

### Технические характеристики геосеток Славрос СД

Наименование показателя	Ед. изм.	СД-20	СД-30	СД-32	СД-40	СД-42	СД-45	СД-50
Прочность при растяжении, не менее								
- вдоль	кН/м	20	30	32	40	42	45	50
- поперёк	кН/м	20	30	32	40	42	45	50
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более								
- вдоль	%	15						
- поперёк	%	15						
Напряжение в материале при растяжении, если относительное удлинение 2%, не менее								
- вдоль	кН/м	7	10	11	13	14	15	17
- поперёк	кН/м	7	10	11	13	14	15	17
Напряжение в материале при растяжении, если относительное удлинение 5%, не менее								
- вдоль	кН/м	15	21	22	26	27	30	34
- поперёк	кН/м	15	21	22	26	27	30	34
Напряжение в материале при растяжении, если относительное удлинение 10%, не менее								
- вдоль	кН/м	17	25	27	34	35	38	42
- поперёк	кН/м	17	25	27	34	35	38	42
Морозостойкость, не менее	%	90						
Устойчивость к UF-излучению, не менее	%	90						
Грибостойкость, не выше		ПГ 113						
Устойчивость к циклическим нагрузкам, не менее	%	90						
Стойкость к агрессивным средам, не менее	%	90						
Гибкость, не выше	°С	-30						
Ширина рулона	м	4						
Длина рулона, ±1%	м	50						
Размер ячеек, ±15%	мм*мм	33*33; 35*35; 40*40; 65*65						
Перекосяк ячеек	град.	±3						

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте [info.vectors@yandex.ru](mailto:info.vectors@yandex.ru), либо в разделе сайта [On-line заказ](#).